

DESCRIPTION DU PRODUIT

Formulé pour satisfaire les besoins les plus fréquents de l'univers automobile, cette super glue cyanoacrylate haute performance fournit un collage durable, solide et rapide. Elle fonctionne sur des matériaux poreux ou non, le métal, la plupart des plastiques, les plastiques stratifiés, le vinyle, le caoutchouc, la céramique, le papier, le bois, les textiles, le cuir et cuir synthétique, le liège et le carton-pâte. Permanent, transparent, cette super glue comble les écarts jusqu'à 0,01 cm. Le flacon pratique de 5g et son bouchon anti-séchage évite de s'en mettre sur les doigts. Elle surpasse les super glues traditionnelles.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Collage permanent et transparent
- Comble les écarts jusqu'à 0,01 cm

APPLICATIONS TYPIQUES

- Garniture automobile
- Logos
- Boutons
- Indicateur levier de vitesses
- Petites réparations intérieures

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Protéger l'espace de travail contre toute glue renversée accidentellement, les cyanoacrylates pouvant marquer les vernis et les tissus.
2. Nettoyer et s'assurer d'un ajustement parfait entre les pièces à coller. Essuyer le bois avec un chiffon humide afin d'accélérer le temps de collage.
3. Pour l'emploi, enlever simplement le bouchon et Ultra Bond coulera de son astucieux et pratique applicateur quand les côtés du flacon sont doucement pressés.
4. Appliquer la glue sur l'une des surfaces. Utiliser avec parcimonie, une surface 6,45 cm² ne nécessite qu'une goutte de glue.
5. Tenir les surfaces à coller ensemble pendant 15 à 30 secondes. Aucune pince n'est nécessaire, y compris pour le bois. **NE PAS REPOSITIONNER LES PIÈCES.**
6. Remettre le bouchon, et stocker la glue dans un endroit frais.
7. Laisser l'ensemble agir durant la nuit.

POUR LE NETTOYAGE

1. Sur la peau, tout d'abord plonger les parties collées dans de l'eau tiède et savonneuse. Peler et rouler les deux parties en les éloignant, à l'aide d'une lame non tranchante (spatule, queue de petite cuillère ou similaire). Enlever ensuite l'adhésif séché de la peau avec de l'eau savonneuse. Ne tirer pas brutalement dans le sens opposé les deux parties collées.
2. Pour enlever de surfaces dures telles que le Formica, saturer un chiffon doux ou un papier essuie-tout avec de l'acétone, et le laisser sur la zone pendant 10-15 minutes.
3. Se laver les mains, par exemple avec le savon sans eau Permatex Fast Orange.

PROPRIÉTÉS DU MATÉRIAU ENCORE LIQUIDE

	Valeur typique
Nature chimique	2-cyanoacrylate d'éthyle
Apparence	Claire, liquide transparent
Densité	1.05
Viscosité Cp à 25°C	71-95
Point éclair en °C	> 81°C
DLUO à 22°C	12 mois non ouvert

PROPRIÉTÉS POLYMERIQUES

Apparence	: polymère clair transparent
Point de ramollissement	: 130°C
Dureté (Rockwell)	: M58
Temps de pose	: 24 heures
Solubilité	: DMF, acétone acétronitile

VITESSE DE COLLAGE

Balsa	: 1-2"
Caoutchouc nitrile	: 3-5"
Caoutchouc EPDM	: 3-5"
Néoprène	: 3-5"
Acier (dégraissé)	: 15-20"
Polycarbonate	: 5-10"

RESISTANCE AU CISAILLEMENT

Acier (granuleux)	: > 15N/mm ²
Aluminium (granuleux)	: > 10
Polycarbonate	: > 6
Caoutchouc nitrile	: > 10

RESISTANCE A LA TRACTION

Acier (granuleux)	: > 18N/mm ²
Caoutchouc nitrile	: > 5
Caoutchouc EPDM	: > 2,5
Néoprène	: > 5

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'utilisation de ce produit n'est pas recommandée dans des installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges riches en oxygène et il ne doit pas être utilisé comme produit d'étanchéité vis-à-vis du chlore ou pour d'autres matériaux fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de mise en œuvre de ce produit, consultez la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

INFORMATION DE COMMANDE

Référence Produit	Conditionnement
PX35602	Flacon de 5g

STOCKAGE

Les produits doivent idéalement être stockés dans un local frais, sec, dans des cartons fermés à température comprise entre 10 et 22°C, sauf mention différente étiquetée. Afin de prévenir la contamination de produit non utilisé, ne jamais remettre du produit utilisé dans le pot.

REMARQUE

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information uniquement et sont considérées comme fiables. Nous déclinons toute responsabilité concernant les résultats obtenus par des

tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle.

Permatex Europe dénie spécifiquement toute garantie, explicite ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produit Permatex Europe et décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires quels qu'ils soient, y compris les pertes de bénéfices.